

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

BRO CU 25 AG REC

Aleaciones para soldadura fuerte.
Según UNE-EN 17672 aleación AG 125 DIN EN 1045 FL10

DESCRIPCIÓN

BRO CU 25 AG Recubierta es una aleación indicada para la unión de cobre con cobre, latón, bronce, níquel y cualquier tipo de acero. Utilizado principalmente para instalaciones hidro-sanitarias, calefacción, refrigeración y gas.

Incorpora recubrimiento desoxidante.

PROPIEDADES

Composición	:	Ag 24/26% Cu 39/40% Zn 331/5%
Recubrimiento	:	BF4K 10 - 50 % / BH303 <5,5% /FK 0,1 – 5 %
Intervalo de fusión	:	680 - 760 °C

FORMATOS COMERCIALIZADOS

Diámetros

Se suministra en $\varnothing 1.5$ mm x 500mm de largo y $\varnothing 2$ mm x 500 mm de largo.

Formatos

Paquetes de 1Kg, 200gr y unidades de 5 varillas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso.

Fecha revisión: 02/11/2016 Dpto. Calidad